

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
3. November 2005 (03.11.2005)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2005/103818 A2


(51) Internationale Patentklassifikation⁷: **G03F**
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2005/000736
(22) Internationales Anmeldedatum:
21. April 2005 (21.04.2005)
(25) Einreichungssprache: Deutsch
(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch
(30) Angaben zur Priorität:
10 2004 019 588.9 22. April 2004 (22.04.2004) DE
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme
von US): **OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS
GMBH** [DE/DE]; Wernerwerkstrasse 2, 93049 Regens-
burg (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **HACKENBERGER,
Maja** [DE/DE]; Talstrasse 1, 93152 Nittendorf (DE).
VÖLKL, Johannes [DE/DE]; Hofer Strasse 4, 91056
Erlangen (DE). **ZEISEL, Roland** [DE/DE]; Klöpfelweg
6, 93105 Tegernheim (DE).
(74) Anwalt: **EPPING HERMANN FISCHER PATEN-
TANWALTSGESELLSCHAFT MBH**; Ridlerstrasse 55,
80339 München (DE).
(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

(54) Title: METHOD FOR STRUCTURING AT LEAST ONE LAYER AND ELECTRIC COMPONENT WITH STRUCTURES
FROM SAID LAYER

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR STRUKTURIERUNG VON ZUMINDEST EINER SCHICHT SOWIE ELEKTRISCHES
BAUELEMENT MIT STRUKTUREN AUS DER SCHICHT



(57) Abstract: The invention provides a method for producing at least one structured layer (10A), whereby a mask structure (20), with a first (20A) and second structure (20B), is produced on a layer (10), located on a substrate (5). By means of said mask structure (20), the first structure (20A) and the second structure (20B) respectively are transferred onto the layer (10) by isotropic structuring methods and anisotropic structuring methods. The inventive method allows the production of two structures (20A, 20B) in at least one layer with only one mask structure.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung gibt ein Verfahren zur Erzeugung von zumindest einer strukturierten Schicht (10A) an, wobei eine Maskenstruktur (20) mit einer ersten (20A) und einer zweiten Struktur (20B) auf einer auf einem Substrat (5) befindlichen Schicht (10) erzeugt wird. Durch diese Maskenstruktur (20) hindurch wird die erste Struktur (20A) mittels isotroper Strukturierungsverfahren und die zweite Struktur (20B) mittels anisotroper Strukturierungsverfahren auf die Schicht (10) übertragen. Das erfindungsgemässe Verfahren erlaubt die Erzeugung von zwei Strukturen (20A, 20B) in zumindest einer Schicht mit einer einzigen Maskenstruktur.

WO 2005/103818 A2



KG, KM, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL,

Veröffentlicht:

— ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

Beschreibung

Verfahren zur Strukturierung von zumindest einer Schicht sowie elektrisches Bauelement mit Strukturen aus der Schicht

Bei der Herstellung von Halbleiterstrukturen und elektrischen Bauelementen ist es häufig nötig, wenigstens zwei Strukturen aus zumindest einer Schicht zu strukturieren. Dabei werden häufig separat für jede zu erzeugende Struktur ein Photoresist auf der Schicht aufgebracht, belichtet, entwickelt und anschließend die Struktur des Photoresists in die Schicht übertragen. Derartige Verfahren sind zeitaufwendig und kompliziert, da sie die separate Aufbringung von zwei Fotolackschichten sowie die separate Strukturierung der ersten und zweiten Struktur aus der zumindest einen Schicht erfordern.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein Verfahren anzugeben, das bezüglich der oben genannten Nachteile verbessert ist.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch ein Verfahren nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens sowie ein Bauelement mit mittels dieses Verfahrens hergestellten Strukturen sind Gegenstand weiterer Ansprüche.

Die Erfindung beschreibt Verfahren zur Erzeugung einer strukturierten Schicht mit den Verfahrensschritten:

- A) auf einem Substrat wird zumindest eine Schicht angeordnet,
- B) auf der zumindest einen Schicht wird eine Maskenstruktur mit einer ersten und zweiten Struktur erzeugt,
- C) die zumindest eine Schicht wird durch ein isotropes Verfahren strukturiert,

D) anschließend wird die zumindest eine Schicht durch ein anisotropes Verfahren strukturiert.

Im Gegensatz zu den oben genannten herkömmlichen Verfahren wird beim erfindungsgemäßen Verfahren nur eine Maskenstruktur benötigt, da in den Verfahrensschritten C) und D) die Schicht erfindungsgemäß mittels der ersten Struktur und der zweiten Struktur der Maskenstruktur durch isotrope und anschließend anisotrope Verfahren strukturiert wird. Bei isotropen Strukturierungsverfahren ist die Strukturierungsrate richtungsunabhängig, z.B. beim isotropen Ätzen mit nasschemischen Ätzmitteln. Aufgrund der isotropen Strukturierung werden dabei im Verfahrensschritt C) unter der ersten Struktur große Bereiche der zumindest einen Schicht entfernt, so dass darunter liegende Bereiche dieser Schicht dann der Strukturierung im Verfahrensschritt D) zugänglich sind. Beim den anisotropen Verfahren ist die Strukturierungsrate richtungsabhängig. Als isotrope Strukturierungsverfahren im Verfahrensschritt C) kommen beispielsweise nasschemische Ätzverfahren und als anisotrope Strukturierungsverfahren im Verfahrensschritt D) beispielsweise Sputterverfahren in Frage. Weitere Beispiele für isotrop wirkende Ätzmittel sind nasschemische Ätzmedien wie HF- und HCl-Lösungen und für anisotrope Ätzmittel z. B. Argon- oder Chlor-Plasmen. Somit ist es erfindungsgemäß möglich, aufgrund der Kombination von isotropen Strukturierungsverfahren im Verfahrensschritt C) und anisotropen Strukturierungsverfahren im Verfahrensschritt D) zwei Strukturen in zumindest einer Schicht mit nur einer Maskenstruktur zu erzeugen.

In einer vorteilhaften Ausführungsform werden im Verfahrensschritt A) eine erste Schicht und darüber zumindest eine zweite Schicht erzeugt, wobei dann in C) die zweite Schicht

und in D) die erste Schicht strukturiert werden. Aufgrund der isotropen Strukturierung im Verfahrensschritt C) können dabei unterhalb der zweiten Struktur der Maskenstruktur größere Teile der zweiten Schicht entfernt und somit größere Bereiche der ersten Schicht freigelegt werden, die dann einer Strukturierung im Verfahrensschritt D) zugänglich sind. Anschließend wird im Verfahrensschritt D) die zweite Struktur der Maskenstruktur möglichst genau mittels eines anisotropen Strukturierungsverfahrens in die erste Schicht übertragen.

Günstigerweise wird im Verfahrensschritt C) die erste Struktur der Maskenstruktur und im Verfahrensschritt D) die zweite Struktur der Maskenstruktur in die zumindest eine Schicht übertragen.

Die erste Struktur der Maskenstruktur kann eine Grobstruktur sein, die im Vergleich zur zweiten Struktur, einer Feinstruktur relativ große Ausdehnungen aufweist. Die kleinste Ausdehnung der Grobstruktur ist dabei vorzugsweise doppelt so groß, wie die kleinste Ausdehnung der Feinstruktur. Durch das isotrope Strukturieren im Verfahrensschritt C) kann es dabei zu einer Unterhöhlung der zweiten Feinstruktur in der Maskenstruktur kommen, so dass dort nur im wesentlichen die Grobstruktur in die zumindest eine Schicht überführt wird (siehe z. B. Fig. 1C). Somit kann das isotrope Strukturieren in C) über die Feinstruktur „hinwegmitteln“, so dass diese vollständiges unterätzt und daher nicht übertragen wird. Erst im anisotropen Strukturierungsschritt D) wird dann die zweite Feinstruktur in die zumindest eine Schicht übertragen. Werden eine erste und eine zweite Schicht auf das Substrat aufgebracht, so wird vorteilhafterweise die Grobstruktur in die zweite Schicht und die Feinstruktur in die erste Schicht übertragen. Die Grobstruktur kann dabei z. B. eine Form für

ein Bondpad mit einer bestimmten geometrischen Form (z.B. rund, dreieckig, vieleckig) sein und die Feinstruktur können z. B. linienförmige Strukturen für Kontaktlinien oder feine Leiterbahnen sein.

Wenn anstelle der ersten und zweiten Schicht nur eine Schicht auf dem Substrat vorhanden ist, können im Verfahrensschritt C) Bereiche dieser Schicht, die benachbart zu der groben Maskenstruktur sind aufgrund des isotropen Strukturierungsverfahrens entfernt werden und nur die Grobstruktur der Maskenstruktur in diese Schicht überführt werden. In Verfahrensschritt D) kann dann die Feinstruktur in von der groben Maskenstruktur weiter entfernte Bereiche dieser Schicht übertragen werden.

Weiterhin ist es vorteilhaft im Falle des Vorhandenseins von der ersten und zweiten Schicht auf dem Substrat, wenn im Verfahrensschritt C) ein für die zweite Schicht selektives Ätzmittel und gegebenenfalls auch im Verfahrensschritt D) ein für die erste Schicht selektives Ätzmittel verwendet werden. Dadurch kann gewährleistet werden, dass in den Verfahrensschritten C) und D) jeweils nur die gewünschten Schichten strukturiert werden. Die Auswahl der Ätzmittel ist dabei von der Beschaffenheit der ersten und zweiten Schicht abhängig. Wenn die erste Schicht eine Metallschicht und die zweite Schicht eine Dielektrikumsschicht, z.B. SiO_2 ist, können z.B. in C) HF und in D) Sputter-Verfahren eingesetzt werden.

Bei der ersten und zweiten zu strukturierenden Schicht kann es sich beispielsweise um Metallschichten handeln. Wenn die beiden strukturierten Schichten zur Kontaktierung eines elektrischen Bauelements eingesetzt werden sollen, ist es besonders vorteilhaft, wenn die erste Schicht eine Platin-

schicht und als zweite Schicht eine Goldschicht auf dem Substrat erzeugt werden. Beide metallischen Schichten sind besonders gut elektrisch leitfähig, wobei auf der Goldschicht noch besonders einfach, beispielsweise mittels Bond-Verfahren, z. B. Ultraschall-Bonden, ein Draht zur elektrischen Kontaktierung angebracht werden kann.

Im Verfahrensschritt B) des erfindungsgemäßen Verfahrens wird vorteilhafterweise eine Fotolackschicht erzeugt und mittels Fotolithographie (Strukturierung durch Belichten und anschließendes Entwickeln) zur Maskenstruktur strukturiert. Strukturierte Fotolackschichten sind besonders als Maskenstrukturen beim erfindungsgemäßen Verfahren geeignet. Es ist allerdings auch möglich, nicht fotostrukturierbare Maskenstrukturen im Verfahrensschritt B) zu erzeugen. Beispielsweise wäre es möglich, eine Polymerschicht auf der zweiten Schicht zu erzeugen, beispielsweise eine Polyimidschicht und diese anschließend mittels strukturiertem Ätzen durch eine Maske hindurch zur Maskenstruktur zu strukturieren.

In einer vorteilhaften Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens wird in einem nach C) stattfindenden Verfahrensschritt C1) die Maskenstruktur in Bereichen, in denen die zweite Schicht unterhalb der Maskenstruktur entfernt wurde, auf die erste Schicht abgesenkt. Ein derartiger zusätzlicher Verfahrensschritt ist beispielsweise in Figur 1D gezeigt. Es ist erfindungsgemäß möglich, im Verfahrensschritt C) aufgrund des isotropen Strukturierungsverfahrens große Bereiche der Maskenstruktur durch eine Entfernung der zweiten Schicht zu unterhöhlen (siehe beispielsweise Figur 1C). In diesem Fall ist es dann besonders vorteilhaft, im Verfahrensschritt C1) die Maskenstruktur auf die erste Schicht abzusenken, um dann zu gewährleisten, dass die Struktur der Maskenstruktur beson-

ders genau im Verfahrensschritt D) auf die erste Schicht mittels des anisotropen Strukturierungsverfahrens übertragen werden kann. Ein Absenken der Maskenstruktur auf die erste Schicht kann beispielsweise dadurch erreicht werden, dass die Maskenstruktur getrocknet wird oder dass zur Trocknung der Maskenstruktur die gesamte Anordnung aus dem Substrat mit der ersten und zweiten Schicht und der Maskenstruktur in eine Schleuder eingebracht wird und anschließend geschleudert wird, wobei die Maskenstruktur trocknet und gleichzeitig auf die erste Schicht abgesenkt wird.

Ein Trocknen der Maskenstruktur ist vor allem dann zweckmäßig, wenn die im Verfahrensschritt C) eingesetzten Strukturierungsmittel, z. B. Ätzchemikalien mittels eines Reinigungsmittels, z.B. Wasser entfernt werden und anschließend das restliche Wasser entfernt werden soll.

Günstigerweise wird im Verfahrensschritt C) die zweite Schicht bis auf einen oder mehrere Bereiche unterhalb der Maskenstruktur komplett entfernt. Somit liegen sehr große Bereiche der ersten Schicht frei und sind somit einer Strukturierung im Verfahrensschritt B) besonders einfach zugänglich.

Weiterhin kann in einem an den Verfahrensschritt D) anschließenden Verfahrensschritt E) die Maskenstruktur entfernt werden. Die Maskenstruktur wird in diesem Fall als temporär vorhandene Struktur nur zur Strukturierung der ersten und zweiten Schicht bzw. der einen Schicht benötigt und kann danach wieder entfernt werden.

Vorteilhafterweise wird das erfindungsgemäße Verfahren so modifiziert, dass es ein Verfahren zur Herstellung eines elektrischen Bauelements, insbesondere der elektrischen Anschlüsse

des elektrischen Bauelements zum Gegenstand hat. Dabei wird im Verfahrensschritt A) das Substrat mit zusätzlichen funktionellen Schichten bereitgestellt und im Verfahrensschritt B) eine Maskenstruktur mit einem geometrisch geformten flächigen Bereich als erste Struktur und davon ausgehenden linienförmigen Strukturen als zweite Struktur erzeugt. Eine derartige Maske ist beispielsweise in der Figur 1 gezeigt. Anschließend wird im Verfahrensschritt C) die zweite Schicht zu einem unterhalb des geometrisch geformten Bereichs der Maskenstruktur angeordneten Bereich strukturiert, wobei ein Bondpad gebildet wird (siehe beispielsweise Figur 1C und Figur 2). Anschließend werden dann im Verfahrensschritt D) die linienförmigen Strukturen der Maskenstruktur in die erste Schicht übertragen, wobei Kontaktlinien gebildet werden (siehe beispielsweise Figur 1E). Das Bondpad weist dabei eine im wesentlichen der geometrischen Form des Bereichs der Maskenstruktur entsprechende Form auf. Das bedeutet, dass im Vergleich zu der geometrischen Form des Bereichs der Maskenstruktur das Bondpad zusätzliche Einbuchtungen und auch einen sich zum Substrat hin verbreitenden Querschnitt aufweist (siehe beispielsweise Figuren 1C, 2 und 3). Die Einbuchtungen und der sich zum Substrat hin verbreiternde Querschnitt sind dabei auf das isotrope Strukturierungsverfahren in C) zurückzuführen, das zu einer Unterhöhlung der Maskenstruktur führt.

Ein dieser Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens ähnliches Verfahren mit einem zusätzlichen Verfahrensschritt C1) ist in den Figuren 1A bis 1F schematisch im Querschnitt dargestellt. Der geometrisch geformte Bereich der Maskenstruktur, der einen durchgehenden Schichtbereich in der Maskenstruktur bildet, dient dabei zur Strukturierung des Bondpads aus der zweiten Schicht. Die geometrische Form des Bereichs kann dabei beliebig gewählt werden. Möglich sind beispiels-

weise Vierecke, wie in Figur 3 gezeigt, ovale, runde oder dreieckige oder beliebige Vieleckformen. Weiterhin ist es möglich, dass die geometrische Form des Bereichs der Maskenstruktur auch beliebige irreguläre Formen annehmen kann. Bei der isotropen Strukturierung im Verfahrensschritt C) wird dabei die geometrische Form des Bereichs der Maskenstruktur in die zweite Schicht abgebildet, wobei es aufgrund des isotropen Strukturierungsverfahrens zu einer Unterhöhlung der Maskenstruktur kommt, so dass die geometrische Form des Bereichs der Maskenstruktur nur grob in die zweite Schicht übertragen wird (siehe beispielsweise Figuren 1C und 3). In Abhängigkeit vom verwendeten isotropen Ätzmedium, der Beschaffenheit der zweiten Schicht und der Dauer des Ätzvorgangs im Verfahrensschritt C) resultieren dabei Einbuchtungen in der Form des Bondpads. Somit wird eine z. B. runde Form des Bereichs der Maskenstruktur so in die zweite Schicht übertragen, dass das Bondpad eine runde Form mit zusätzlichen Einbuchtungen aufweist (siehe Figur 2). Weiterhin weist das Bondpad aus der zweiten strukturierten Schicht aufgrund des isotropen Strukturierungsverfahrens einen sich zum Substrat hin verbreiternden Querschnitt auf, wie ebenfalls in Figur 1C gezeigt.

Somit lassen sich mittels einer Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens besonders einfach Kontaktlinien und Bondpads für elektrische Bauelemente herstellen, wobei die Herstellung durch das erfindungsgemäße Verfahren anhand der Geometrie und der Form des Bondpads des fertigen Bauelements erkannt werden können (Bondpad weist geometrische Form des Bereichs der Maskenstruktur mit zusätzlichen Einbuchtungen und zusätzlich einen sich zum Substrat hin verbreiternden Querschnitt auf). Die mittels dieser Variante des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellten Kontaktlinien sind im elektrischen Kontakt mit dem Bondpad und sorgen dafür, dass der elektrische Strom der

am Bondpad beispielsweise mittels eines gebondeten Drahts angelegt werden kann, gleichmäßig über das komplette Substrat bzw. die darauf aufgetragenen funktionellen Schichten einwirkt. Die Kontaktlinien "verteilen" somit den am Bondpad anliegenden Strom möglichst gleichmäßig über die funktionellen Schichten des Bauelements. Die Kontaktlinien können dabei verschiedenste beliebige Formen annehmen. Beispielsweise können sie gitterförmig ausgeformt sein (siehe beispielsweise Figuren 2 und 4). Weiterhin können die Kontaktlinien ebenfalls strahlenförmig und gezackt ausgeformt sein wie in Figur 3 gezeigt.

Weiterhin ist es möglich, Varianten des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Herstellung von aktiven Elementen, z. B. elektrisch leitenden Strukturen von elektrischen Bauelementen und deren Bondpads zu verwenden. Beispielsweise können die elektrisch leitenden Mikrostrukturen (z.B. interdigitale Fingerelektroden) von Oberflächenwellen-Bauelementen und Bondpads, die im elektrischen Kontakt mit diesen stehen besonders einfach mittels Abwandlungen des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellt werden. Die elektrisch leitenden Mikrostrukturen von Oberflächenwellen-Bauelementen umfassen z. B. Aluminium, während die mit diesen in Kontakt stehenden Bondpads Gold umfassen können.

Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein elektrisches Bauelement umfassend ein Substrat mit einer darauf angeordneten ersten und zweiten Struktur, wobei die erste Struktur mittels eines isotropen und die zweite Struktur mittels eines anisotropen Strukturierungsverfahrens aus zumindest einer Schicht strukturiert ist. Die erste Struktur zeigt dabei aufgrund des isotropen Strukturierungsverfahrens einen sich zum Substrat hin verbreiternden Querschnitt sowie eine irreguläre

geometrische Form die im wesentlichen der Form einer zur Erzeugung dieser ersten Struktur eingesetzten Maskenstruktur entspricht und zusätzliche Einbuchtungen aufgrund der isotropen Strukturierung aufweist. Die erste Struktur kann z.B. ein Bondpad und die zweite Struktur Kontaktlinien, z. B. Leiterbahnen oder ein Kontaktgitter sein.

Bei herkömmlichen Bauelementen weisen die Bondpads in der Regel eine bestimmte geometrische Form, beispielsweise kreisrunde Formen oder Vierecke, auf, wobei keine zusätzlichen Einbuchtungen und auch kein sich zum Substrat hin verbreitender Querschnitt vorhanden sind. Dies ist darauf zurückzuführen, dass bei herkömmlichen Herstellungsverfahren für elektrische Kontakte anisotrope Strukturierungsverfahren eingesetzt werden, die die Strukturen des Photoresists senkrecht in die zu strukturierenden Schichten übertragen.

Ein erfindungsgemäßes Bauelement hat den Vorteil, dass es besonders einfach herstellbar ist. Die geometrische Form des Bondpads kann dabei beispielsweise rund, dreieckig, viereckig, vieleckig sein oder auch beliebige irreguläre Formen annehmen.

Die Kontaktlinien bei einem derartigen Bauelement sind vorteilhafterweise gitterförmig ausgeformt, so dass besonders gleichmäßig der am Bondpad anliegende Strom über die funktionelle Schicht verteilt werden kann. Das Material der zweiten Schicht, aus dem normalerweise der Bondpad strukturiert wird, ist vorteilhafterweise Gold, während das Material der ersten Schicht, aus dem die Kontaktlinien gebildet werden, vorteilhafterweise Platin sein kann.

Gegenstand der Erfindung ist weiterhin ein elektrisches Bauelement umfassend ein Substrat mit einer darauf angeordneten ersten und zweiten Struktur, wobei die erste Struktur einen sich zum Substrat hin verbreiternden Querschnitt und eine geometrische Form aufweist, deren Umfang zusätzliche Einbuchtungen aufweist.

Wie oben besprochen sind diese Einbuchtungen und der sich zum Substrat hin verbreiternde Querschnitt auf das isotrope Ätzen dieser ersten Struktur zurückzuführen.

Im Folgenden wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen und Figuren noch näher erläutert.

Die Figuren 1A bis 1F zeigen schematisch im Querschnitt eine Variante eines erfindungsgemäßen Verfahrens.

Die Figuren 2A und 2B zeigen in der Aufsicht vergrößerte Aufnahmen eines Bondpads während des isotropen Strukturierens der zweiten Schicht im Verfahrensschritt C).

Figur 3 zeigt eine Ausführungsform eines Bondpads mit Kontaktlinien.

Figur 4 zeigt eine mögliche Ausführungsform eines erfindungsgemäßen elektrischen Bauelements.

Figur 1A zeigt im Querschnitt eine Anordnung aus einem Substrat 5 zusammen mit einer darauf aufgebracht ersten Schicht 10 und zweiten Schicht 15 nach Verfahrensschritt A) des erfindungsgemäßen Verfahrens. Wenn beispielsweise elektrische Kontaktierungen in Form von Kontaktlinien und Bondpads

für ein elektrisches Bauelement aufgebaut werden sollen, kann beispielsweise die erste Schicht 10 Platin und die zweite Schicht 15 Gold umfassen.

Anschließend wird im Verfahrensschritt B) wie in Figur 1B gezeigt, eine Maskenstruktur 20 auf der zweiten Schicht 15 erzeugt. Diese Maskenstruktur 20 weist dabei einen geometrisch geformten Bereich 20A auf, unterhalb dessen der Bondpad gebildet wird. Weiterhin weist die Maskenstruktur 20 vom Bereich 20A ausgehende linienförmige Strukturen 20B auf, die im Fall der Herstellung von Kontakten zur Strukturierung der späteren Kontaktlinien aus der ersten Schicht 10 dienen. Diese linienförmigen Strukturen der Maskenstruktur 20 können dabei gitterförmig aufgebaut sein.

Figur 1C zeigt, wie im Verfahrensschritt C) durch die Maskenstruktur 20 hindurch die zweite Schicht 15 mittels eines isotropen Strukturierungsverfahrens strukturiert und dabei teilweise die erste Schicht 10 freigelegt wird. In diesem Verfahrensschritt C) entsteht dabei die zweite strukturierte Schicht 15A, die einen Teil des späteren Bondpads bildet. Figur 1C kann dabei entnommen werden, dass es aufgrund des isotropen Strukturierungsverfahrens zu einer Unterätzung der Maskenstruktur 20 kommt, so dass sich die Einbuchtungen 25A in der zweiten strukturierten Schicht 15A bilden. Dies hat zur Folge, dass der Querschnitt 15C der zweiten strukturierten Schicht 15A sich zum Substrat 5 hin verbreitert. Das isotrope Strukturierungsverfahren, beispielsweise isotrope Ätzen, entfernt dabei vorteilhafterweise und wie in Figur 1C gezeigt, große Bereiche der zweiten Schicht 15, die unterhalb der kleineren Strukturen 20B der Maskenstruktur 20 vorhanden sind, so dass weite Bereiche der Maskenstruktur 20 komplett unterhöhlt sind.

In einem nachfolgenden hier in Figur 1D dargestellten Verfahrensschritt C1) werden dabei diejenigen Teile der Maskenstruktur 20, die unterhöhlt wurden, auf die erste Schicht 10 abgesenkt. Dies kann beispielsweise dadurch geschehen, dass die Maskenstruktur 20 getrocknet wird, um die wässrigen Reinigungsmittel zu entfernen, die zum Ausspülen des Ätzmediums, das im Verfahrensschritt C) eingesetzt wurde, verwendet wurden. Das Ätzmedium kann beispielsweise nasschemische Ätzmittel umfassen. Zur Trocknung kann dabei die gesamte Anordnung aus der Maskenstruktur, den beiden Schichten sowie den Substrat in eine Schleudervorrichtung eingebracht werden, wobei besonders vorteilhaft gleichzeitig die unterhöhlten Bereiche der Maskenstruktur 20 auf die erste Schicht 10 abgesenkt werden. Das Absenken der Maskenstruktur 20 auf die erste Schicht 10 ermöglicht ein besonders genaues Übertragen der Struktur der Maskenstruktur im nachfolgenden Verfahrensschritt D) auf die erste Schicht 10.

Anschließend wird im Verfahrensschritt D) durch die Maskenstruktur 20 hindurch die erste Schicht 10 strukturiert, wobei die kleineren Strukturen 20B der Maskenstruktur 20 in die erste Schicht übertragen werden. Dabei wird die erste strukturierte Schicht 10A gebildet (Figur 1E). Dabei wird ein Kontaktgitter gebildet, wie es beispielsweise in den Figuren 2A und 2B in der Aufsicht dargestellt ist.

Anschließend wird im Verfahrensschritt E) die Maskenstruktur 20 entfernt, wobei dann das Bondpad 25 bestehend aus den ersten und zweiten strukturierten Schichten 10A, 15A und zusätzlich die Kontaktlinien 30 freigelegt werden (Figur 1F). Das Bondpad 25 kann beispielsweise zur elektrischen Kontaktierung eines Bauelements dienen, wenn ein Draht angebondet wird.

Die Figuren 2A und 2B zeigen das isotrope Strukturieren der zweiten Schicht, einer Goldschicht durch die Maskenstruktur 20 hindurch. Wie in Figur 2A zu sehen ist, werden dabei die gitterförmigen Bereiche, die linienförmigen Strukturen 20B der Maskenstruktur während des isotropen Ätzvorgangs unterhöhlt, wobei in Figur 2A an den Kreuzungspunkten der linienförmigen Strukturen 20B noch Reste 35 der zweiten Goldschicht vorhanden sind. Hier ist die Unterhöhlung also noch nicht komplett. Weiterhin ist zu erkennen, dass aufgrund der isotropen Strukturierung Einbuchtungen 25A im Bondpad 25 gebildet werden, die ebenfalls auf eine Unterhöhlung der Maskenstruktur zurückzuführen sind. Die ursprüngliche geometrische Form des Bereichs der Maskenstruktur ist in diesem Fall kreisförmig, so dass aufgrund ein kreisförmiger Bondpad mit zusätzlichen Einbuchtungen 25A resultiert. In Figur 2B ist der Verfahrensschritt C) abgeschlossen. Dabei sind keine Bereiche 35 der zweiten Goldschicht unterhalb der Kreuzungspunkte der linienförmigen Strukturen 20B der Maskenstruktur mehr vorhanden.

Figur 3 zeigt in der Aufsicht eine weitere mögliche Ausführungsform eines Bondpads 25 mit Kontaktlinien 30 in Form von zackenförmigen Strahlen. Die ursprüngliche geometrische Form des Bereichs der Maskenstruktur ist hier gestrichelt als Form 20A angedeutet. Die ursprüngliche Form war in diesem Fall viereckig. Daraus resultiert im Verfahrensschritt C) aufgrund der isotropen Strukturierung eine Form 25B, die zusätzlich zum Viereck 20A Einbuchtungen 25A aufweist. Die strahlenförmigen Kontaktlinien 30 stellen dabei eine mögliche Variation der Kontaktlinien dar, die häufig gitterförmig sind.

Figur 4 zeigt eine schematische perspektivische Ansicht eines erfindungsgemäßen Bauelements. Das Bauelement ist in diesem Fall eine InGaN-LED. Dabei sind auf einem Substrat 5, beispielsweise einem Saphir-Substrat, verschiedene funktionelle Schichten aufgebracht. Dabei handelt es sich beispielsweise um eine GaN-Pufferschicht 45, n-dotiertes Galliumnitrid 40, ein InGaN-Multiquantenwell 50 sowie P-Galliumnitrid 36. Weiterhin sind noch zusätzliche mit verschiedenen Elementen, beispielsweise Aluminium oder Indium dotierte Galliumnitridschichten vorhanden, die hier nicht einzeln bezeichnet sind. Auf der p-dotierten Galliumnitridschicht, die häufig schlecht elektrisch leitend ist, sind Kontakte aufgebracht, die z.B. mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens hergestellt werden können. Nämlich das Bondpad 25 mit den z. B. aufgrund des erfindungsgemäßen Verfahrens zusätzlich vorhandenen Einbuchtungen 25A sowie ein Kontaktgitter 30 zur besseren Übertragung des elektrischen Stroms auf die p-dotierte Galliumnitridschicht 36. Weiterhin ist noch eine n-Elektrode 60 auf der n-dotierten Galliumnitridschicht vorhanden. Die erfindungsgemäßen Kontakte können dabei ebenfalls auf der n-dotierten Galliumnitridschicht aufgebracht werden.

Ausführungsbeispiel

Im Verfahrensschritt A) des erfindungsgemäßen Verfahrens wird dabei eine InGaN-LED mit einer ersten Schicht aus Platin mit einer Dicke von 40 nm und anschließend mit einer zweiten Schicht aus Gold mit einer Dicke von 1.000 nm bedampft. Anschließend wird der Fotolack AZ 1505 (Clariant) aufgeschleudert und 2 Sekunden mit einer entsprechenden Maske (Stegbreite 2,5 μm und mit einem zentrischen Bondpad mit einem Durchmesser von 120 μm) belichtet. Danach werden die belichteten Bereiche mit dem Entwickler AZ 351B entwickelt, wo-

bei die Maskenstruktur gebildet wird. Diese wird danach 30 Minuten bei 120° C getrocknet. Im Verfahrensschritt C) wird dann die zweite Schicht, die Goldschicht, mit einem wässrigen cyanidhaltigen Ätzmedium für Gold geätzt, wobei noch 1 1/2 Minuten nachgeätzt wird, um eine gute Unterhöhlung der Maskenstruktur zu erreichen. Anschließend wird das Ätzmedium durch Spülen des Substrats mit Wasser entfernt und danach im Spin-Rinser-Dryer bei maximal 2.400 U/min. getrocknet, wobei zusätzlich die unterhöhlten Bereiche der Maskenstruktur auf die erste Schicht, die Platinschicht, abgesenkt werden. Dabei wird anschließend bei niedriger Umdrehung im Spin-Rinser-Dryer unter Stickstoff-Fluss nachgetrocknet. Danach wird die Platinschicht 6 Minuten im Argonplasma mittels Sputtern geätzt (Verfahrensschritt D)). Danach wird die Maskenstruktur im Posistrip entfernt.

Die vorliegende Erfindung beschränkt sich nicht auf die hier dargestellten Ausführungsbeispiele. Weitere Variationen sind beispielsweise möglich hinsichtlich der Geometrie des Bondpads, sowie hinsichtlich Form und Funktion der Kontaktlinien.

Patentansprüche

1. Verfahren zur Erzeugung einer strukturierten Schicht (10A) mit den Verfahrensschritten:
 - A) auf einem Substrat (5) wird zumindest eine Schicht (10) angeordnet,
 - B) auf der zumindest einen Schicht (10) wird eine Maskenstruktur (20) mit einer ersten (20A) und zweiten Struktur (20B) erzeugt,
 - C) die zumindest eine Schicht (10) wird durch ein isotropes Verfahren strukturiert,
 - D) anschließend wird die zumindest eine Schicht (10) durch ein anisotropes Verfahren strukturiert.
2. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch zur Erzeugung von wenigstens zwei übereinander auf einem Substrat (5) angeordneten strukturierten Schichten (10A, 15A),
 - bei dem im Verfahrensschritt A) eine erste Schicht (10) und darüber zumindest eine zweite Schicht (15) angeordnet wird,
 - wobei im Verfahrensschritt C) die zweite Schicht (15) und im Verfahrensschritt D) die erste Schicht (10) strukturiert wird.
3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 - bei dem die erste Struktur der Maskenstruktur eine Grobstruktur und die zweite Struktur der Maskenstruktur eine Feinstruktur ist, wobei die kleinste Ausdehnung der Grobstruktur mindestens doppelt so groß ist wie kleinste Ausdehnung der Feinstruktur.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 und 3,

- bei dem im Verfahrensschritt C) ein für die zweite Schicht selektives Ätzmittel verwendet wird.
5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- bei dem im Verfahrensschritt A) Metallschichten als erste und/oder zweite Schicht erzeugt werden.
6. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,
- wobei im Verfahrensschritt A) als erste Schicht eine Pt-Schicht und als zweite Schicht eine Au-Schicht auf dem Substrat erzeugt werden.
7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- wobei im Verfahrensschritt B) eine Photolackschicht erzeugt und mittels Photolithographie zur Maskenstruktur strukturiert wird.
8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 7,
- wobei in Schritt C) die zweite Schicht unterhalb der Maskenstruktur entfernt wird
 - bei dem anschließend in einem Verfahrensschritt C1) die Maskenstruktur in Bereichen in denen die zweite Schicht unterhalb der Maskenstruktur entfernt wurde, auf die erste Schicht abgesenkt wird.
9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 8,
- bei dem im Verfahrensschritt C) die zweite Schicht mittels naßchemischen isotropen Ätzens strukturiert wird,
 - wobei im Verfahrensschritt D) die erste Schicht mittels anisotroper Trockenätzverfahren strukturiert wird.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 9,

- bei dem im Verfahrensschritt C) die zweite Schicht bis auf einen oder mehrere Bereiche unterhalb der Maskenstruktur entfernt wird.

11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

- wobei in einem an D) anschließenden Verfahrensschritt E) die Maskenstruktur (20) entfernt wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche 2 bis 11, zur Herstellung eines elektrischen Bauelements (1), wobei

- Im Verfahrensschritt A) das Substrat (5) mit zusätzlichen funktionellen Schichten (36, 40, 45, 50) unter der ersten Schicht (10) bereitgestellt wird, wobei erste und zweite Schicht (10, 15) jeweils als Metallschicht ausgebildet werden,
- im Verfahrensschritt B) eine Maskenstruktur (20) mit zumindest einem geometrisch geformten Bereich (20A) als erste Struktur und davon ausgehenden linienförmigen Strukturen (20B) als zweite Struktur erzeugt wird,
- im Verfahrensschritt C) die zweite Schicht (15) zu einem unterhalb des zumindest einem geometrisch geformten Bereichs (20A) der Maskenstruktur (20) angeordneten Bereichs (15A) strukturiert wird, wobei ein Bondpad (25) gebildet wird,
- im Verfahrensschritt D) die linienförmigen Strukturen (20B) der Maskenstruktur (20) in die erste Schicht (10) übertragen werden, wobei Kontaktlinien (30) gebildet werden,
- wobei das Bondpad (25) eine im wesentlichen der geometrischen Form (20A) des geometrisch geformten Bereichs der

Maskenstruktur entsprechende Form (25B) und einen sich zum Substrat hin verbreiternden Querschnitt (25C) aufweist.

13. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,

- bei dem die linienförmigen Strukturen (20B) der Maskenstruktur (20) gitterförmig ausgeformt werden.

14. Elektrisches Bauelement (1) mit

- einem Substrat (5),
- wobei auf dem Substrat (5) zumindest eine erste (15A) und zweite (10A) Struktur angeordnet sind,
- wobei die erste Struktur mittels eines isotropen und die zweite Struktur mittels eines anisotropen Strukturierungsverfahrens aus zumindest einer Schicht (10) strukturiert ist.

15. Elektrisches Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch,

- wobei die erste (15A) und zweite (10A) Struktur aus unterschiedlichen ersten (10) und zweiten (15) Schichten strukturiert sind.

16. Elektrisches Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch,

- wobei die erste Struktur ein Bondpad (25) und die zweite Struktur Kontaktlinien (30) umfasst.

17. Elektrisches Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch ausgebildet als Oberflächenwellen-Bauelement,

- bei dem die Kontaktlinien elektrisch leitende Mikrostrukturen sind und
- das Substrat einen piezoelektrischen Kristall umfasst.

18. Bauelement nach Anspruch 16,

- bei dem die Kontaktlinien (30) gitterförmig ausgebildet sind.

19. Bauelement nach einem der Ansprüche 16 bis 18,

- bei dem die Kontaktlinien (30) ein erstes elektrisch leitfähiges Material und
- das Bondpad (25) eine erste und eine zweite elektrisch leitfähige Schicht umfasst, wobei die erste Schicht das erste elektrisch leitfähige Material und die zweite Schicht ein zweites elektrisch leitfähiges Material umfasst.

20. Bauelement nach dem vorhergehenden Anspruch,

- bei dem das erste elektrisch leitfähige Material Pt und das zweite elektrisch leitfähige Material Au ist.

21. Bauelement nach einem der Ansprüche 14 bis 20,

- bei dem das Substrat zusätzlich aktive Schichten (36, 40, 45, 50) umfasst.

22. Bauelement (1) nach dem vorhergehenden Anspruch ausgeformt als LED,

- bei dem die aktiven Schichten (36, 40, 45, 50) p- und n-dotierte Halbleiterschichten (36, 40) umfassen.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 13,

- bei dem im Verfahrensschritt C) die erste Struktur der Maskenstruktur und im Verfahrensschritt D) die zweite Struktur der Maskenstruktur in die zumindest eine Schicht übertragen werden.

24. Verfahren nach dem vorhergehenden Anspruch,

- bei dem im Verfahrensschritt C) nur die erste Struktur und im Verfahrensschritt D) nur die zweite Struktur in die zumindest eine Schicht übertragen werden.

25. Elektrisches Bauelement (1),

- umfassend ein Substrat (5) mit einer darauf angeordneten ersten (15A) und zweiten Struktur (10A),
- wobei die erste Struktur (15A) einen sich zum Substrat (5) hin verbreiternden Querschnitt (15C) und eine geometrische Form (25B) aufweist, deren Umfang zusätzliche Einbuchtungen (25A) aufweist.

26. Elektrisches Bauelement (1) nach dem vorhergehenden Anspruch,

- wobei die erste Struktur eine Grobstruktur und die zweite Struktur eine Feinstruktur ist, wobei die kleinste Ausdehnung der Grobstruktur mindestens doppelt so groß ist wie kleinste Ausdehnung der Feinstruktur.

27. Elektrisches Bauelement nach einem der Ansprüche 25 oder 26,

- bei dem die erste Struktur ein Bondpad (25) und die zweite Struktur Kontaktlinien (30) umfasst.

1/3

FIG 1A




FIG 1B




FIG 1C




FIG 1D




FIG 1E





FIG 1F



2/3

FIG 2A





FIG 2B



3/3

FIG 3




FIG 4

